



OK BAND 430

(OK BAND 11.82)

SFA/AWS A 5.9: ~EQ430
EN ISO 14343-A: S 17

Použitie:

Páska typu 17Cr na naváranie pod tavivom vysokolegovaných ocelí. V kombinácii s tavivom OK Flux 10.07 vytvára návarový kov typu 15Cr4Ni1Mo s tvrdosťou cca 370-420 HB.

Klasifikácia/certifikácia:

-

Typické chemické zloženie pásky (%):

C	Si	Mn	Cr
0,05	0,3	0,45	16,5

Iné údaje:

W.Nr. 1.4015

Typické chemické zloženie navareného kovu v kombinácii s tavivom (%):

OK Band 430 +	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo
OK 10.07	0,04	0,4	0,2	13,5	4,0	0,9

Rozmery a balenie:

Rozmer (mm)	Balenie	Hmotnosť (kg)
60 x 0,5	zvitok	25